

## YapıHARÇ P

### Serpme Sıva Katkısı



Brüt beton, gazbeton, bims, tuğla yüzeylerde duvar ve tavan için serpme sıva için aderans artırıcı katkı

#### Harca Kazandırdığı Özellikler

- Yüksek yapışma mukavemeti
- Kolay işlenebilme
  - Hafiflik
  - Daha az su emicilik

#### Hazırlanışı

1 torba çimento + yeterli kum + 1 paket YAPIHARÇ P

Once kuru karışım hazırlanır, sonra su ilave edilir.

Geleneksel harca göre daha az su kullanılır.

Uygulanmadan sonra yüzey 2 gün nemlendirilmelidir.

#### Kullanım Alanları

Serpme sıva harcı (Brüt beton, Gazbeton, Bims, tavan vb. Yüzeylere uygundur.)

#### Formülasyon

Serpme Sıva Harcı Hazırlanışı



Çimento : 1 Torba (50kg.)
Kum : 1-2mm/2-2,5 el araba (100-125kg.)
YAPIHARÇ P : 1 Paket 0,5 kg
Su : Kivarı sağlanacak miktarda

#### Sarfiyat

1 paket YAPIHARÇ P ile hazırlanan karışımın yaklaşık 60 - 70 m<sup>2</sup> serpme sıva yapılır.

#### Ambalaj

0,5 kg'lık PE poşetlerde, 50 poşetlik kolilerde.

#### Depolama ve Raf Ömrü

Ürünler 5/ +50°C arası sıcaklıkta kuru bir ortamda muhafaza edilmelidir. Ambalajlı ürünler direkt güneş ışığından korunmalıdır. Kapalı ambalajında raf ömrü 2 yıldır.

#### Sağlık Uyarıları

Kullanım ve depolama sırasında göz, gida maddeleri ve uzun süreli deri temasından kaçınılmalıdır. Deri ile temasında bol su ile yıkanmalıdır; göze temasında ise gözler en az 10 dakika yıkanmalıdır. Çocukların ve hayvanların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.



#### Sprinkle Layer Mortar Additive

YAPIHARÇ P is a sprinkle layer mortar additive in powder form, which provides extreme adherence, flexibility and workability to the mortar.

##### Properties

- Excellent Adherence
- Excellent strength and durability
- Easy spread-ability
- Non-corrosive

##### Application

1 bag Cement + Sand + 1 pack YAPIHARÇ P

First the dry mixture is prepared, then the water is added. Compared to conventional mortars less water is needed. The surface should be dampened for 2 days.

##### Formula

###### Sprinkle Layer Plaster

Cement :	1 Bag (50kg.)
Sand :	1-2mm/2-2,5 Wheelbarrows (100-125kg.)
YAPIHARÇ P :	1 Pack 0,5 kg
Water :	enough amount to obtain the right consistency

##### Field of use

Sprinkle layer mortar (best adherence for AAC blocks, ceilings, concrete blocks)

##### Coverage

~60-70sqm of sprinkle layer plaster mortar can be obtained with a pack of YAPIHARÇ P, a bag of cement and necessary amount of sand.

##### Package

YAPIHARÇ P is supplied in 500gr polyethylene bags in a cardboard box (50 bags/box) and also in bulk.

##### Storage and Shelf Life

Use the whole bag at one time. Sealed packs can be stored at temperatures between 5 to +50°C Do not expose the packages to direct sun light for long periods. The shelf life is 2 years; under the advised storage conditions

##### Health Concerns

Avoid inhaling the fine powder particles. Alkaline materials can seriously damage eyes therefore eye protection is strongly recommended. Alkaline materials are also harmful for skin therefore use of protective gloves are recommended. Keep away from children and animals.